

Denominación Comercial
Denominación petrográfica

SILVESTRE AMARILLO ATLÁNTICO
Granito de dos micas

SUMINISTRADOR: SILVERCHAN, S.L.
Burgueira, Santa Maria de Oia
(Pontevedra) SPAIN

Cantera en:

Fecha informe: 28/03/2019
Código laboratorio: 18/030



NORMA	ENSAYO	VALOR
EN 1936	DENSIDAD APARENTE POROSIDAD ABIERTA	2580 kg/m3 0,3 %
EN 13755	ABSORCION DE AGUA A PRESION ATMOSFERICA Valor medio	1 %
EN 12372	RESISTENCIA A LA COMPRESION BAJO CARGA CONCENTRADA Valor medio Desviación Standard Valor inferior esperado (EL)	12,4 Mpa 0,9 Mpa 10,7 Mpa
UNE-EN 14157:2005	RESISTENCIA A LA ABRASION. APDO.3. METODO A: METODO DEL DISCO Valor medio	17,8 mm
EN 12371	RESISTENCIA A LA HELACIDAD (56 ciclos) Disminución de la Resistencia a la flexión después Valor medio de la Resistencia a la flexión después	0,6 % 12,4 Mpa
EN 1926	RESISTENCIA A LA COMPRESION Valor medio	188 Mpa

Nota: Los resultados de estas pruebas solo se relacionan con las muestras ensayadas.
Este informe no se puede reproducir sin el permiso de la empresa.